



Edelkorund Rosa und Rubin

Edelkorund Weiß

Mischkorund

Normalkorund

SIC-Grün

SIC-Schwarz

## Mischkorund M (Regenerat)

### Beschreibung

Dieses Regenerat wird aus hochwertigen keramischen Schleifscheiben und aus Korundstäuben der Schleifmittelindustrie hergestellt. Es handelt sich um ein Gemisch aus Edel- und Normalkorunden.

### Chemische Durchschnittsanalyse

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	80,10 %	CaO + MgO	1,60 %
TiO <sub>2</sub>	0,70 %	SiO <sub>2</sub>	11,60 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,30 %	CaO + MgO	1,60 %

### Technische Daten

Spezifisches Gewicht:	3,85 - 3,94 g/cm <sup>3</sup>
Härte:	Mohs 9
Kornform	splittrig; kubisch

### Lieferbare Körnungen

FEPA-F 220 bis FEPA-F 016  
Metrische Körnungen

Weitere Körnungen nach Vereinbarung.

### Verpackung

25 KG Papiersäcke  
0,5 - 2 t Big Bag